



PIGROL HartwachsÖl Technisches Merkblatt

- **Offenporiges Holzwachs**
- **Für den Innenbereich**
- **Stark wasserabweisend**
- **Sehr gutes Eindringungsvermögen**
- **Trittfest und schmutzunempfindlich**
- **Farblos**
- **Mit aromatenfreien Lösemitteln**

Werkstoff

PIGROL HartwachsÖl ist ein offenporiges, wasserdampfdurchlässiges Holzwachs auf Basis von Carnauba- und Candellilawachs kombiniert mit Naturölen wie Leinöl und Holzöl.

PIGROL HartwachsÖl, mindestens zweimal aufgetragen, ergibt einen schmutzunempfindlichen, trittfesten, mattglänzenden, wasserabweisenden und umweltfreundlichen Anstrich, der sehr langsam abbaut.

Anwendungsbereiche

Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen und exotischen Hölzern im Innenbereich.

Für Holzfußböden, Kork- und Parkettböden, Linoleum, Terracotta, Leim- und Sperrholz, Profilbretter, Vertäfelungen, Möbel, Kork, Dielen, Regale, etc.

PIGROL HartwachsÖl ist auch für Feuchträume wie Bäder und Küchen sowie Türen und Möbel gut geeignet.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Ölfarben, Dickschichtsysteme, alle porenschließenden Altanstriche durch Abschleifen oder Abbeizen vollständig entfernen. Offenporige Altanstriche sowie Anstriche die bereits mit PIGROL HartwachsÖl behandelt wurden gut säubern und anschleifen. Danach kann ein Auftrag mit PIGROL HartwachsÖl erfolgen.

Verarbeitungstemperatur über +8°C,
Holzfeuchte nicht über 16%.

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich (Holzinhaltsstoffe). Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich.

Verarbeitung

Das PIGROL HartwachsÖl mit dem Pinsel oder im Spritzverfahren allseitig aufbringen und gegebenenfalls mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5-10 Min. Trocknungszeit mit einem Poliervlies oder Lappen aufpolieren. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden evtl. eine zweite oder dritte Behandlung auf der Sichtfläche vornehmen. In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen. Überschüssiges Hartwachsöl mit Lappen entfernen. Getränkte Lappen in einem mit Wasser gefüllten Behälter lagern, um **Selbstentzündung** zu vermeiden.

Pflegeanleitung

Nach der Behandlung der Oberfläche des Holzes sollte das Hartwachsöl in gewissen Abständen, der Belastung des Holzes entsprechend, z.B. Bodendielen, Parkett, nachgepflegt werden. Hierzu kann man das PIGROL HartwachsÖl erneut verwenden.

Hinweis

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammenmischen!

Ergiebigkeit

Je nach Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz).ca. 9 – 13 m²/l pro Anstrich.

Bei stark saugenden, oder sehr rauen Flächen, Mehrbedarf berücksichtigen.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach 12 Stunden überstreichbar und nach ca. 24 Stunden trocken.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge

Mit aromatenfreien Testbenzin oder Kunstharz-Verdünnung.

Liefergebinde

750 ml, 2,5 l

Lieferviskosität

16 sec DIN-4 Becher

Spezifisches Gewicht

Ca. 0,87 kg/Liter

Feststoffgehalt

50 Gew-%

Farbton

Farblos (anfeuernd)

Gefahrenhinweise und Kennzeichnung

Das Produkt hat einen Flammpunkt von ca. 63°.

Xi Reizend

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Inhaltsstoffe

Aromatenfreies Lösemittel, Wachsdispersion, veredelte Naturöle, Kombinationssikkativ.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Getränkte Lappen und Putzwolle wegen Selbstentzündungsgefahr nicht zusammen lagern.

Bei ständigem Umgang Schutzhandschuhe und bei der Anwendung von Heißsprühverfahren Atemschutz tragen.

Giscode

Ö 60

AVV-Abfall Nr.

08 01 11



Allgemeine Hinweise

PIGROL-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden.

Im Bedarfsfalle stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PIGROL Farben GmbH
Hospitalstraße 39/71
91522 Ansbach
Telefon: 0981 6506-0
Telefax: 0981 6506-59
E-Mail: info@pigrol.de