

## Produkt-Information

1K-Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe:  
ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.  
Ergiebigkeit: 8 - 10 m<sup>2</sup> / Liter

Farbtöne	transparent-silber			
Mischungsverhältnis				
Härter				
Verdünnung				
Spritzviskosität 20°C	12 - 15 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1	
Airless / Airmix				
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm	3 - 5 µm, keine dicken Schichten auftragen			
Ablüftzeit	ca. 10 Min.			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20°C	10 Min.			
Objekttemp. 60°C				

### Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Lackieraufbau L7 „Kunststofflackierung“ beachten.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.